

חדש!



BETONIZE 2030-A

CONCRETE PAINT

צבע גמר והגנה לבטון חשוף

שימושים:

צבע מינרלי לגיוון בגווני בטון על בסיס מינרלים. מיועד לבטון חשוף. למשטחים פנימיים וחיצוניים מבטון חשוף. השימוש במוצר שומר על החזות המבנה ומרקם הבטון ובעל יכולת של הסתרת הכתמים או משטח בטון שעבר תיקונים בחומרים בעלי גוונים שונים. ניתן להשיג את אפקט השקיפות ביישום שתיים עד שלוש שכבות של המוצר מעורב עם BETONIZE 2030-B כנדרש לשקיפות הרצויה. ניתן להגיע לגימור מט מינרלי, בעל פיגמנטציה נמוכה ששומרת על מרקם הבטון המקורי, תוך יישום קל ואחיד. החומר עמיד ב-UV ומיועד לסביבה ימית קורוסיונית, גשרים, מבנים, מתקנים תעשייתיים באזורים רוויי פיח וחמצן דו פחמני. עמיד בפני פגעי מזג האוויר. במקרה הצורך יש ליישם CONCRETE SEAL 610

יישום:

על משטח העבודה להיות נקי מאבק ויבש. יש להסיר חלקים רופפים ולנקות לכלוך, כתמי שמן, וכל חומר אחר מהמשטח. במקרה של בטון חדש יש להסיר את כל שרידים של חומרים שומניים בעזרת מוצר פרסקו ייעודי. אין צורך בשכבת בסיס כאשר הבטון נקי וחדש. למשטחים סופגים חשופים לתנאי מזג האוויר קשה או אבקתיים, יש לפעול ע"פ הנחיות המחלקה הטכנית של חברת פרסקו. על קירות חיצוניים, ניתן בדרך כלל להסתפק בשתי שכבות של כיסוי על מנת להבטיח הגנה מפני תנאי האקלים. ניתן ללישם את המוצר בעזרת מברשת או רולר במזג אוויר יבש בלבד בטמפרטורה של 5-30 מעלות צלזיוס.

הערה: את מערכת החומרים BETONIZE 2030-B ו- BETONIZE 2030-A ניתן לערבב בכל יחס שהוא על מנת ליצור עוביים שונים לשכבה וכן איכויות שקיפות שונות.

נתונים טכניים:

- PH (מדד החומציות): 11.3
- מעבר אדי מים: $sd(H_2O) = < 0.01m$
- מעלה את ערך PH ומחזק את התשתית
- עמיד בכימיקלים
- עומד בתקן DIN EN 1504

אחסנה: כ- 12 חודשים במיכל סגור במקום קריר.

אריזה: 18L, 5L.



כושר כיסוי: תלוי בעובי השכבות לספיגת התשתית. בקירוב 80-150 מ"ל ל 17 מ"ר. הכמויות המצוינות הן כלליות ויש למדוד את כושר הכיסוי בשטח בהתחשב בגימור הרצוי, שיטת היישום ואופי המשטח.

זמני ייבוש: לפחות 12 שעות בין שכבה לשכבה. יש לנקות כלים במים מיד לאחר היישום.



החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשתוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור האריזה סגורה היטב ולא לתלות מהידית. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא המלצו ע"י פרסקו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמנים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.